

# Metalox

Industrijska metalna smjesa za krpanje i popravke

Brzo, trajno i na licu mjesta popravlja oštećenja na većini površina



- Moguće ga je oblikovati u bilo kojoj veličini ili obliku
- Može se strojno obrađivati, narezivati, bušiti i bojati
- Jednostavno se izravnavava vodom i zaglađivanjem
- Trajno se veže na suhe ili vlažne površine
- Otporan na kiseline i lužine

## PROBLEM RJEŠENJE

Vlažnost, kiseline, lužine i otapala koji kreiraju rupe, pukotine ili rupture

**METALOX popravlja brzo i otporan je na većinu vrsta kemikalija**

Nemogućnost varanja oštećenih dijelova pokraj zapaljivih materijala

**METALOX eliminira rizike koji postoje pri varenju oštećenih dijelova u blizini zapaljivih materijala**

Vrijeme ispada i troškovi popravka

**METALOX omogućava popravke bez skidanja i rastavljanja oštećenih dijelova**

# Metalox

Industrijska metalna smjesa za krpanje i popravke

## TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE:

- Općeniti popravci i oporavci metala
- Krpanje cijevi i odvoda
- Krpanje vodovoda i cjevovoda
- Popravci šahtova i žljebova
- Korekcije ili modifikacije dijelova

Koristite METALOX i za popravke:

- Plastike
- Keramike
- Stakla
- Drva
- Betona



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Temperatura primjene	10 °C do 40 °C
Čvrstoća prijanjanja	172 bar (2500 PSI)
Vlačna čvrstoća	345 bar (5000 PSI)
Tlačna čvrstoća	758 (11000 PSI)

\*Prije korištenja ovog proizvoda obavezno pročitajte naljepnicu za upute i mjere opreza.

### NAPOMENA:

Prije izlaganja vlazi u uvjetima visoke vlažnosti, ili kod primjena gdje je potrebna ekstremna vodootpornost, preporuča se vrijeme sušenja od 48 sati.

## UPUTE

### MIJEŠANJE:

Pomiješati jednaku količinu METALOX baze A i učvršćivača. Temeljito miješati dok smjesa ne postane jednolična i sive boje. Pripremljenu smjesu utrošiti u roku 2 sata.

### APLIKACIJA:

Pripremljenu smjesu nanijeti špahtlom, plosnatim nožem ili sličnim alatom. Za zaglađivanje površine koristite alat namočen u sapunicu ili otapalo.

### SUŠENJE:

Prije strojne obrade ili pjeskarenja preporuča se vrijeme sušenja od najmanje 24 sata. Pri temperaturama do 10 °C METALOX se suši sporije, a iznad 30 °C brže.



Eco Chem d.o.o.  
Zagrebačka cesta 143/A  
HR-10000 Zagreb  
Tel.: 01/4647-176; 4622-213  
Fax.: 01/4622-212; 4622-214  
E-mail: [info@eco-chem.hr](mailto:info@eco-chem.hr)  
Web stranica: [www.ncheurope.com](http://www.ncheurope.com)