

K Last Super Aerosol

Suho mazivo u spreju

Dugotrajno podmazivanje u uvjetima visokih temperatura i pritisaka



- Nakon sušenja ostavlja neljepljivi zaštitni sloj
- Prikladno aerosol pakiranje
- Prodire
- Svestrana primjena
- Ugljikovodični pogonski plin

PROBLEM RJEŠENJE

Ekstremne temperature i pritisci

K LAST SUPER podnosi pritiske do 28.000 kg/cm² i temperature do 400 °C, sprečava sve štetne utjecaje u teškim otežanim uvjetima.

Maziva koje se lako raspadaju, otapaju ili budu isprana

K LAST SUPER je izrazito otporan na vodu, masti i ulja, lužine i većinu vrsta kiselina, stvara dugotrajni zaštitni film.

Pretjerano trošenje dijelova

K LAST SUPER smanjuje trošenje, koroziju, zavarivanje i zapečenje pokretnih dijelova, produljuje vijek trajanja opreme i dijelova.

Maziva koja čine površine ljepljivima i privlače prljavštinu

K LAST SUPER formira suhi zaštitni sloj koji ne privlači nečistoće, prašinu i druge abrazivne čestice, čime smanjuje mehaničko trošenje.

K Last Super Aerosol

Suho mazivo u spreju

PODRUČJA PRIMJENE:

Posebno se preporuča za podmazivanje svih pozicija koje zahtijevaju suho mazivo, kod mehanizama s malim opt. i relativno velikim brzinama i visokim opt. i rel. niskim brz., npr.:

- Vodilice, spojevi i amortizeri na kamionima
- Elektromagnetske kočnice na granicama i portalnim dizalicama
- Aparati za autogeno rezanje u metaloprerađivačkim radionicama (zupčanici i lanci kolica)
- Oprema izložena stalnom abrazivnom trošenju
- Vilice viličara u pogonima i skladištima s puno prašine i abrazivnih čestica



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Specifična težina koncentrata	0.96
Izgled	Suhi crno-sivi film
Temperaturno područje	-200 °C do +400 °C
Koeficijent statičkog trenja	0.11
Koeficijent dinamičkog trenja	0.03
Falex test opterećenja	13 000 N (MIL 8 937)

*Prije korištenja ovog proizvoda obavezno pročitajte naljepnicu za upute i mjere opreza.



Eco Chem d.o.o.
Zagrebačka cesta 143/A
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/4647-176; 4622-213
Fax.: 01/4622-212; 4622-214
E-mail: info@eco-chem.hr
Web stranica: www.ncheurope.com