

# Salvage 2+

Premaz za enkapsulaciju hrđe, primer i završni sloj



## Kemijska otpornost

	Otpornost na prskanje	Kratkoročno 24 sata	Srednjoročno do 7 dana	Napomene
Nafta	Ok	Ok	Ok	
Ksilen	Ok	Ok	Ok	
Butil glikol	Ok	Ok	Ok	1
Voda	Ok	Ok	Ok	
5% NaOH Natrijev hidroksid	Ok	Ok	Nije prikladan	2
10 % NaOH Natrijev hidroksid	Ok	Ok	Nije prikladan	2
Heksan	Ok	Ok	Ok	
Kerozin	Ok	Ok	Ok	
Bezolovni benzin	Ok	Ok	Ok	
Hidrauličko ulje	Ok	Ok	Ok	
Mineralno ulje	Ok	Ok	Ok	
10% Klorovodična kiselina	Ok	Ok	Nije prikladan	2
5% Klorovodična kiselina	Ok	Ok	Nije prikladan	2
5% Sumporna kiselina	Ok	Ok	Nije prikladan	2
10% Sumporna kiselina	Ok	Ok	Nije prikladan	2

Napomene:

1. Film omekšava, ali će se oporaviti nakon što se kemikalija ukloni
2. Doći će do djelomične diskoloracije filma zbog reakcije s aluminijem

